

SPORTPIN PISCINA

PINTURA DEPORTIVA PARA PISCINAS Y BALSAS

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura al agua semi-mate sedoso especial para piscinas de cemento u hormigón de fácil aplicación y secado rápido. Formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, la pintura se caracteriza por su baja absorción de agua, alta cubrición, fácil aplicabilidad, buen anclaje, solidez a la intemperie y excelente resistencia al crecimiento de algas, alta resistencia a los rayos UV y al agua clorada. Todas estas propiedades mencionadas hacen que sea adecuada para su aplicación en piscinas, lo que no excluye que se pueda utilizar en superficies exteriores (como cemento, fibrocemento, etc.) así como interiores (yeso, escayola, etc.).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes, el cemento debe hallarse fraguado. Para llenar la piscina después del pintado, esperar de 7 a 8 días. Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o a base de disolventes enérgicos. El resultado del pintado de una piscina, depende de la construcción y situación de la misma. El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.

PISCINAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN:

En este tipo de superficies deberemos antes de pintar que asegurarnos de que el soporte esté totalmente fraguado (1 mes) y seco. Pasado este tiempo procederemos hacer un lavado ácido con sulfumán (ácido clorhídrico concentrado al 33%). La disolución será una parte de ácido por 3 o 4 de agua. **IMPORTANTE PONER EL ÁCIDO AL AGUA Y NO AL REVES.** A continuación limpiar con agua a presión y dejar secar al menos 36 horas antes de proceder a pintar. Al ser una superficie de nuevo pintado deberemos aplicar nuestro producto **FIJAPIN** para una mejor adherencia del nuevo producto siguiendo las instrucciones en su ficha técnica. Una vez lista la superficie de trabajo, aplicar una primera mano diluida a un 10% y una vez seca, una segunda mano al 5% o sin diluir.

SUPERFICIES VIEJAS O A REPINTAR:

Si el producto anterior está mal adherido procederemos a eliminarlo lijando hasta encontrar un soporte fijo. Una vez realizado este paso actuaremos como si se tratara de superficies nuevas. Si el producto anterior está sucio, hay que lavar con lejía, aclarar con agua y dejar secar unas 36h. Una vez efectuado el tratamiento adecuado para cada caso, proceder a la aplicación de pintura, recordar que siempre es adecuado aplicar **FIJAPIN** para la mejor adherencia de la pintura. La primera capa se puede diluir un 10% y la segunda aplicarla directamente con disolución al 5% o sin diluir.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Referencia color	Azul y blanco
Naturaleza de la mezcla	Acrílica
Acabado	Mate sedoso
Contenido en sólidos	49%
Rendimiento por mano	9 a 11m ² /L
Secado al tacto	45 a 60min.
Repintado	8 horas
Densidad del producto	Azul 1,34 - 1,38 kg/L Blanco 1,36 - 1,40 kg/L
Aplicación	Brocha y rodillo
Formatos envase	4L - 15L

ALMACENAMIENTO:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.